

Pavimentazione fiere clic (XT)

La pavimentazione fiere clic WARCO è un sistema modulare per fiere, esposizioni ed eventi dove è richiesta una soluzione flessibile e riutilizzabile. Le piastrelle si posano flottanti e si collegano con un incastro a puzzle che forma un giunto capillare quasi invisibile nella superficie. Il sistema si configura per ogni stand e si smonta senza lasciare residui.

Lo strato d'usura in granuli EPDM UV-stabili offre una superficie resistente e facile da pulire, mentre lo strato di base in granulato ELT da pneumatici riciclati garantisce ammortizzazione e comfort al calpestio. Il pavimento supporta carichi puntuali e si conserva compatto tra un evento e l'altro.



Dati del prodotto

Colore	Rattan	Peso	3.65 kg/pezzo = 17.25 kg/m²
Sistema di fissaggio	Sistema puzzle senza fase – Strato superiore in sandwich	Conversione	1 m² = 4.73 pezzo
Dimensioni	485 x 485 x 18 mm	Dimensioni utili	46 x 46 x 1,8 cm

Proprietà



Colore Rattan

I prodotti nella tonalità Rattan sono realizzati con granulato di gomma EPDM in diverse tonalità di marrone, beige e sabbia e legante poliuretano trasparente resistente ai raggi UV. La miscela di tonalità naturali richiama l'aspetto dei materiali intrecciati. Poiché l'EPDM è naturalmente resistente ai raggi UV e i pigmenti sono incorporati nel granulato, la colorazione rimane stabile nel tempo.

Materiale

Questo prodotto ha una struttura a due strati. Lo strato superiore, di circa 2 mm di spessore, è realizzato con granuli EPDM di nuova manifattura, tinti in massa e privi di sostanze nocive (gomma etilene-propilene-diene), legati con poliuretano. Lo strato superiore ha una superficie chiusa. Lo strato portante è composto da granuli di gomma da pneumatici riciclati (ELT), puliti e neri, di granulometria fine, legati con poliuretano. L'abbreviazione ELT sta per "End of Life Tyres" – i granuli provengono dal riciclaggio di pneumatici usati. Lo strato portante è pressato a alta densità.

Caratteristiche



Interni e aree esterne riparate

Per ambienti interni ed esterni riparati. Evitare ristagni d'acqua e umidità persistente.



Cfl-s1

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: Cfl-s1
Contributo limitato all'incendio. Limitato sviluppo di fumo.



Resistente al colore e ai raggi UV

La superficie in granuli di gomma EPDM è stabile nel colore e resistente ai raggi UV nel tempo (sole).



Tossicologicamente sicuro

Nessuna emissione di sostanze nocive non conformi, l'odore iniziale della gomma si attenua nel tempo.

Valori comparativi

Il confronto dei dati tecnici su una scala da 1 a 5 offre un modo pratico per confrontare oggettivamente le proprietà rilevanti dei prodotti WARCO, facilitando la scelta del prodotto più adatto all'applicazione desiderata. Nella pagina dettagliata di ciascun prodotto sono disponibili le informazioni dettagliate sui valori della scala e sul loro calcolo.

Resistenza alla compressione - Valore scala 4 = ca. 0,25 mm di ammaccatura residua dopo 24 ore di scarico (BS 7188)

Resistenza all'abrasione - Resistenza all'usura abrasiva - Valore della scala 3 = "molto buono" (BS 7188)

Isolamento termico - Valore scala 2 = Conduttività termica ca. 0,12 W/(m·K)

Classe di resistenza allo scivolamento DS (EN 14041) - Valore scala 2 = Coefficiente di attrito ca. 0,38

Resistenza allo scivolamento (EN 16165) - Valore scala 3 = angolo medio di accettazione ca. 15°, gruppo R10

Permeabilità all'acqua (EN 12616) - Scala 2 = Infiltrazione fino a 10 mm/h (10 l/h/m²)

Densità apparente - valore scala 4 = 900 a 1000 kg/m³

Smorzamento di urti, vibrazioni e rumori da calpestio - Valore scala 1 = attenuazione percepibile

Michael Schladt WARCO Pavimentazioni

Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Da mercoledì a venerdì, dalle 10:00
alle 16:00

Consulenza tecnica

045 7860261

E-mail: info@warco.it
Internet: www.warco.it